

KARTA TECHNICZNA

Mikrokrzemionka zagęszczona (F)

1. Opis

Mikrokrzemionka zagęszczona (F) to pucolanowa domieszka do betonu zgodna z EN 13263.

CAS: 69012-64-2

EINECS: 273-761-1

REACH: 01-2119486866-17-0003

2. Zastosowanie

- beton
- cement
- kleje, uszczelniacze, tynki, szpachle
- farby
- wyroby szklane i ceramiczne
- wyroby gumowe

3. Magazynowanie

Mikrokrzemionkę zagęszczoną (F) należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Przechowywać z dala od wilgoci i kwasu fluorowodorowego (HF).

4. Charakterystyka typowych parametrów fizycznych i chemicznych

	Wartość
SiO ₂	≥ 85%
Cl	≤ 0,3%
SO ₃	≤ 2,0%
CaO	≤ 1,0%
L.O.I.	≤ 4,0%
Powierzchnia właściwa	15,0 – 35,0 m ² /g
Gęstość nasypowa	600 – 750 kg/m ³

5. Opakowanie

Mikrokrzemionka zagęszczona (F) dostarczana jest w big bagach o wadze 1200 kg.

* Materiał należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.